

Halomat

Peinture mate acrylique en phase aqueuse

Peinture mate à base de copolymères acrylique en phase aqueuse
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



MAT



INT/EXT



8 à 12

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

Qualités dominantes

- Pour murs et plafonds intérieurs et maçonneries extérieures
- Agréable à l'application
- Grande blancheur, excellente opacité
- Séchage rapide
- Sans odeur

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat poché serré
Mesure de brillance	1,9 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masses volumiques	1,66 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	45 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	64 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 13 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse – rouleau (Méché ou texturé 18-20 mm en façade / 12-14 mm en intérieur) - pistolet.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 8 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hydrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Classe 3 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 à 10 %

H B paint®
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
JUILLET 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures). Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.

Préparation des supports et application

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations tels que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants, application de HALOPRIM ou HALOFIX (adapter la dilution par rapport à la porosité du support).

Sur supports neufs ou anciennes peintures mates appliquer une couche d'HALOMAT dilué à 5 %.

Sur métaux bruts ou déjà peints, appliquer une couche d'un primaire anti-rouille.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, bois et dérivés, vernis...) appliquer, après ponçage une couche d'un primaire universel.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir. Dans le cas de souillures importantes, bloquer les fonds avec une impression isolante tel que BRIOTOP.

Attendre 24 heures avant de recouvrir.

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2

Transport et étiquetage

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement

12,5 l

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.

Classification COV

Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g//COV.

Gestion des déchets

Environnement

Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locale afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.