



ELIMAT

PEINTURE ISOLANTE MATE HAUTE GAMME À BASE D'HUILE VÉGÉTALE POLYMÉRISÉE TRAITÉE À LA CHAUX

- Travaux neuf ou rénovation en intérieur
- Murs et plafonds sains ou salis, jaunis, tachés suite à un dégat des eaux, ou au feu
- Fonds difficiles nécessitant peu de tension et ancien badigeon de chaux



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 2b/4a

QUALITÉS DOMINANTES

- Isole et masque la plupart des taches
- Très bel aspect final
- Belle blancheur
- Sans tension
- Odeur faible
- Tapissable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat profond
Mesure de brillance	1,2 (angle de lecture de 85°) 2,2 (angle de lecture de 60°)
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,52 g/cm ³
Extrait sec volumique	49 %
Extrait sec massique	73 %
Rendement théorique	10 à 12 m ² /l selon nature, structure et absorption du support
Matériel d'application	Brosse Rouleau polyamide méché ou polyamide fil continue 12 mm Pistolet airless : buse 17 à 19
Séchage à 20°	Hors poussière : environ 2 heures. Recouvrable : Frais dans frais après matage de la 1 ^{ère} couche ou à 24h d'intervalle sur supports tachés. Durcissement complet : environ 2 semaines Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (65% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Prêt à l'emploi après brassage. Pas de dilution nécessaire. En cas d'application au pistolet, peut être dilué au white-spirit jusqu'à 5%. Privilégier un white-spirit désodorisé
Nettoyage des outils	White-spirit

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2017
Annule et remplace les précédentes.

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs tachés ou sain (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, briques, bois, anciennes peintures, chaux minérale.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds courants intérieurs secs et sains (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, briques, anciennes peintures) application directe sans sous-couche.

Sur chaux, anciens badigeons secs et sains broyage, époussetage et application directe sans lavage.

Sur anciennes peintures adhérentes ponçage des peintures brillantes ou satinées époussetage et application directe sans sous-couche.

Sur fonds tachés (nicotine, suie ou tache d'eau séchée, noir de fumée, bistre, tanin)

Types d'application possibles :

- 2 couches "mouillé sur mouillé" avec application de la seconde couche dès que la première couche commence à mater.
- ou 1 couche d'ELIMAT et recouvrir à 24h par lui-même (ou 24h à 48h selon la température ambiante et hygrométrie par une finition d'aspect souhaité).

ELIMAT s'applique directement en 1 ou 2 couches selon les cas sur des fonds convenablement préparés.

ELIMAT peut être recouvert (si utilisé en impression isolante) par une finition d'aspect souhaité (temps de recouvrement possible, 24h à 48h selon température ambiante et hygrométrie).

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/i) : 500 g/l Ce produit contient maximum 425 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.