Virtuocryl

Peinture de ravalement mate

Peinture de ravalement mate à base de copolymères acryliques spécial "bord de mer"

MAT INT/EXT 6 à 9

Classification

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2

Qualités dominantes

- Peinture de ravalement : classe des films minces D2
- Blancheur, opacité
- Très garnissant
- Microporeux, convient parfaitement en rénovation sur les RPE
- Facilité d'application incomparable
- Très bonne résistance aux intempéries

Caractéristiques techniques

Composition	Résine acrylique en dispersion aqueuse
Aspect final	Mat
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Consistance crémeuse
Teintes	Blanc et teintes (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%)
Densité	1,54 (+/- 0,02)
Extrait sec	En poids 64 % (+/- 1) / en volume 45 % (+/- 1)
Épaisseur Film sec	28 microns/100 g/m² humide
Performance du film	Bonne résistance aux intempéries et aux agressions climatiques difficiles (formule spéciale bord de mer).
Séchage Sec au toucher	2 heures à 20°C et 70 % d'humidité relative / Entre couches : 12 heures.
Rendement théorique	4 à 6 m²/kg ou 6 m² à 9 m²/litre par couche.
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau.
Etiquetage	Néant.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi ou 3 % en première couche. (Adapter la dilution selon la porosité du support).

HBpeint® créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farlède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
MAI 2011

Annule et remplace
les précédentes.

GROUPE HBF
www.habitationbatiment.com

GROUPE HBF
www.habitationbatiment.com

Caractéristiques d'application

Supports
Enduits de ciment, béton, crépi, briques, plâtres extérieur et intérieur, béton cellulaire, déjà peints ou non. Tous ces supports pouvant être bruts ou revêtus d'une peinture lisse ou d'un RPE ou Crépis plastiques bien adhérents.

Préparation des supports
Conforme à la norme NF P74201 (DTU 59-1).
Sur fonds pulvérulents, friables : application au préalable d'un restructurant : VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE.
Grattage, brossage, lavage basse ou haute pression, eau froide ou chaude suivant la technique la plus adaptée pour rendre le support apte à l'application du système préconisé.
Pour les supports revêtus d'anciens revêtements organiques dégradés, prévoir un décapage chimique ou thermique.
Traitement fongicide algicide si besoin.

Préparation de la peinture
Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Mise en œuvre
Appliquer le produit grassement en croisant régulièrement. Application en 2 couches.

Précautions
Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation
2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations
Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Transport et étiquetage
Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement
15 l - 5 l

Classification
NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2

Classification COV
Valeur limite UE (A/c) : 40 g/l.

Gestion des déchets

Environnement
Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

HBpeint® créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farlède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
MAI 2011

Annule et remplace
les précédentes.