



STUCCO GRASSELLO LUCIDO

Caractéristiques et usages

Stuc spécial et décoratif prêt à l'emploi, pour intérieurs, qui permet d'obtenir une finition décorative unique dans son genre. Le produit, homogène et crémeux, est facile à appliquer et permet, avec la technique d'application opportune, de reproduire l'effet marmoréen qui rappelle les stucs présents dans les anciens palais vénitiens. Il est disponible dans une base blanche simple.

Les couleurs sont obtenues avec des colorants minéraux sur la base du nuancier REFERENCE FACADE et LINEA CALCE

Supports

Enduits à base de chaux, enduit de mortier, béton ragréé en totalité (voir Préparations).

Carreaux et plaques de plâtre non hydrofugés, dûment imprimés (voir Préparations).

Autres supports, nous consulter.

Incompatibilités connues : Ancienne peinture silicate

Risque de faïençage sur enduits rustiques, tyrolien ou gros relief.

Bois et fer.

Préparation du support

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1 et aux règles de l'art ainsi que l'état de finition recherché.

Les supports doivent être parfaitement secs, dépoussiéré.

Nettoyer les surfaces à traiter en éliminant d'éventuelles parties en phase de décollement. Sur les supports en effritement et dégradés, traiter la surface avec « fondur » dilué avec de l'eau pure (voir fiche technique du fondur).

Sur des fonds préalablement imprimés ou anciennes peintures, utiliser le PRIMER MULTI-USE .

Application

Mélanger avant emploi avec une turbine. Tourner à vitesse lente pour rendre le produit homogène et crémeux. Ne pas diluer.

Appliquez la première couche de produit, et procédez au rasage de la surface, en utilisant un plateau inox, en essayant d'obtenir un mur lisse et sans imperfections.

Après 5-6 heures à 20°C, appliquez une deuxième couche de produit, en chevauchant en partie les coups de spatule ou de plateau et, en même temps, procédez au lissage et ferrage de la surface avec la lame de la spatule ou plateau inox.

Selon l'intensité du ferrage, vous pouvez obtenir un niveau de polissage différent.

Informations utiles

La température ambiante durant le cycle d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C, l'humidité relative ne doit pas être supérieure à 80%. Lors de l'application, évitez le contact direct avec la peau et les yeux, utiliser de l'eau propre pour les dilutions, stocker le produit non dilué dans l'emballage fermé et dans un endroit frais et sec. Les couleurs du nuancier sont à titre indicatif et peuvent varier d'un lot à l'autre. L'application ne se faisant pas sous notre contrôle constant, nous ne sommes pas responsables du résultat final. Avant de décorer un mur, il est donc recommandé d'effectuer un test sur une surface plus petite.

La protection par une cire en intérieur ou un hydrofuge optionnel renforcera la tonalité de la teinte.

Données techniques

Nature du liant	Chaux éteinte
Poids spécifique à 20°C	1380 +/- 50 g/L
Aspect du film sec	Satiné à brillant selon intensité du ferrage
Rendement théorique	0,455 kg à 0,665 kg /m ² en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi
Séchage à 20° C	6 heures au toucher, 24 en profondeur
Intervalle de recouvrement	12 heures
Appliquer avec	Platoir inox
Lavage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
Couleur	Blanc et couleur nuancier
Classification :	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 1c Conforme à la FDT 30808 revêtements minéraux. Conforme à la norme P 84403
Valeur limite UE de C.O.V.	Sous-catégorie a : 30 g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit	< 5grs
Emballages en vente	20kg, 5kg, 1kg
Stockage	Dans un endroit frais et sec

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.habitationbatiment.com.

Conserver hors de portée des enfants.