



ENDUIT DE FINITION

FINITION EXTRA FINE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de finition extra fin en poudre pour travaux d'intérieur. Permet la préparation des fonds avant mise en peinture, papier peint ou revêtement mural. L'enduit convient tout particulièrement lors d'une application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante.

COMPOSITION ET ASPECT.

Carbonate de calcium, résine redispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Ancienne peinture.
- Impressions.
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.

DOCUMENT A CONSULTER : DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : > 24 h (Enduit à séchage)
- Densité de la poudre : 0,8. pH : 7.
- Granulométrie : très fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 - 15 kg sur palette houssée.
Seaux de 15 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

L'application doit se faire en couche pelliculaire.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons plaques et carreaux de plâtre.

Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 2,2 à 2,42 litres d'eau pour 5 kg.

Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 15 minutes.

APPLICATION.

L'application peut se faire manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire ou mécaniquement.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 4 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION.

De 250 à 400 g/m².

ENDUIT DE FINITION EXTRA FIN

Enduit particulièrement adapté à la préparation des fonds avant la mise en peinture ou la pose de tapisserie ou de revêtements muraux.

Sa granulométrie extrêmement fine en fait l'enduit de finition idéal avant l'application de peintures haut de gamme.

AVANTAGES

- Excellente qualité d'application.
- Finition remarquable.
- Possibilité d'application mécanique.

CONSEILS DE POSE

Si votre support ne présente pas une bonne planimétrie, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

