



VIRTUOSIL INTERFACE

COUCHE DE FOND ORGANO-MINÉRALE GRANITÉE À BASE DE SILICATE DE POTASSIUM

- Neuf ou rénovation en façade
- Pont d'adhérence entre ancienne peinture organique et les finitions minérales de la gamme VIRTUOSIL

CLASSIFICATION

AFNOR NF 36-005 Famille I
Classe 1d1
FD T 30-808 :
(<5% de matières organiques)
NF EN 1062-1G3 E2 S3 V1 W2 AO C0

QUALITÉS DOMINANTES

- Haut pouvoir garnissant
- Masque les légers défauts de surface
- Agit à la fois par filmification sur anciennes peintures organiques et par silicification insoluble sur supports minéraux
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Optimise l'adhérence des finitions VIRTUOSIL



MAT MINERAL PROFOND

PRÊT A L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Silicate de potassium
Aspect final	Mat minéral profond finement granité
Teintes	Blanc et fausses teintes de finition.
Densité	1,54
Extrait sec	En poids : 70% / En volume 48%
Rendement théorique	5,4 à 6,5 m ² /L (consommations moyennes : 250 à 350 g/m ²)
Rendement pratique	Les rendements ou consommations indiqués se rapportent à un support lisse et dépendent fortement de l'état et de l'absorption du support ainsi que du matériel d'application utilisé. Ils doivent être déterminés avec exactitude par des essais sur site
Matériel d'application	Rouleau de façade polyamide méché 18 à 24 mm, brosse carrée
Séchage	Sec : 4 à 6 heures* Recouvrable : 24 heures * <i>*Selon les conditions climatiques lors de l'application et la teinte choisie.</i>
Conditions d'application	Température >5°C et <35°C Hygrométrie <80% d'Humidité Relative.
Etiquetage	Néant
Dilution	Normalement prêt à l'emploi, VIRTUOSIL INTERFACE peut être dilué jusqu'à 10% de VIRTUOSIL FIXATIF. Ne jamais diluer à l'eau.
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Anciennes peintures organiques mates en bon état. **Ne pas appliquer** sur ancienne peinture d'imperméabilité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

De manière générale, les supports doivent être conformes au DTU les concernant et notamment au DTU n°59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et adhérents.

Les supports doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations. Se référer au cahier technique Système VIRTUOSIL disponible sur demande dans nos points de ventes.

Sur anciennes peintures organiques adhérentes et préparées appliquer 1 couche de VIRTUOSIL INTERFACE pure ou diluée avec 10% de VIRTUOSIL FIXATIF puis 1 ou 2 couches de VIRTUOSIL FINITION LISSE éventuellement diluée à 10% de VIRTUOSIL FIXATIF.

VIRTUOSIL INTERFACE s'applique en 1 couche sur fond MINERAL, dilution possible jusqu'à 10% de DILUANT FIXATIF uniquement selon la porosité des supports. **Ne jamais diluer à l'eau.**

Appliquer **grassement** en croisant les mouvements et lisser verticalement.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Remarque : VIRTUOSIL GARNISSANT peu être utilisé comme enduit de rattrapage : mélanger 50 % en poids de silice 0,1 / 0,4 au VIRTUOSIL INTERFACE afin d'obtenir la consistance d'un enduit.

PRÉCAUTIONS (voir impérativement le cahier technique VIRTUOSIL)

Ne pas travailler par temps très sec, en plein soleil, par temps de pluie, en cas d'humidité très importante ou par vent fort. Attention au risque de gel. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitres, carrelage, pierres, menuiseries aluminium, métaux...) et nettoyer aussitôt les projections avec une éponge humide.

La façade doit être protégée de la pluie pendant toute la durée de l'application et de séchage du produit pendant au moins 72h.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	12 mois en bidons d'origine fermé non entamé. A L'ABRI DU GEL.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	15 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 30 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.