



## VIRTUOTECH INTER

### SOUS COUCHE INTERMÉDIAIRE ÉLASTOMÈRE DES SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION VIRTUOTECH

- Couche de performance pour le traitement des façades fissurées de <math><0,5</math> à <math><2</math> mm dans le cadre des systèmes I2 à I4 VIRTUOTECH

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - CLASSE 7b2  
Conforme à la norme NF P84403  
et au classement européen  
NF EN 1062-1.

### QUALITÉS DOMINANTES



- Assure les fonctions d'imperméabilité
- Excellent garnissant
- Grande capacité d'allongement
- Conserve son caractère élastique dans le temps
- Permet aux systèmes VIRTUOTECH de résister à la fissuration du support

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Résine acrylique en dispersion aqueuse
<b>Aspect final</b>	Mat
<b>Présentation</b>	Consistance crémeuse
<b>Teintes</b>	Blanc et pastel
<b>Densité</b>	1,16 (+/- 0,02)
<b>Extrait sec</b>	En poids 67% (+/- 2) / en volume 59% (+/- 2)
<b>Épaisseur film sec</b>	50 microns à 100 g/m <sup>2</sup> humide
<b>Rendement théorique</b>	300 à 800 g/m <sup>2</sup> (marouflage du voile non tissé en 2 X 400 g/m <sup>2</sup> ) suivant système retenu.
<b>Rendement pratique</b>	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau méché de 18 à 24 mm
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures à 20°C et 65% d'humidité relative. Recouvrable 24 heures.
<b>Dilution</b>	Eau, prêt à l'emploi. Pour marouflage du voile non tissé: maximum 4 %.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

## SUPPORTS

**Supports extérieurs visés par la norme NF P DTU 42.1** tels que bétons de granulats courants, ou enduits au mortier de liants hydrauliques, bétons, anciens revêtements organiques après une étude préalable autorisant le maintien.

**Autres supports :** nous consulter.

## PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Conforme aux normes NF P 84404 DTU 42-1 et au GUIDE FACADE VIRTUOTECH**

Les supports devront être propres, sains, compacts, bruts ou décapés si besoin, éventuellement décontaminés soigneusement avec une solution fongicide algicide.

**Les anciens revêtements organiques d'épaisseur inférieure à 300µm** ne peuvent être conservés qu'après réalisation d'une étude préalable par un organisme spécialisé autorisant le maintien.

**Ceux supérieurs à 300µm** seront obligatoirement décapés, sauf si l'étude préalable valide la possibilité de conservation uniquement lorsque le système préconisé est de classe II. (Pour les autres systèmes de I2 à I4 décapage obligatoire). En l'absence d'une étude préalable pour un chantier inférieur à 500m<sup>2</sup>, celle-ci peut être exécutée par l'entrepreneur.

**Sur fonds très farinants, pulvérulents ou très poreux,** imprégner le support avec 1 couche de restructurant VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20 % de white-spirit (diluer suffisamment pour que le produit ne soit pas filmogène).

VIRTUOTECH INTER **s'applique grassement** en croisant sur le restructurant VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE ou le VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT selon le système retenu.

**Respecter** les grammages préconisés afin de garder le caractère élastomère (voir le Guide Façade VIRTUO).

VIRTUOTECH INTER doit être recouvert par une des finitions VIRTUOTECH, LISSE, TALOCHE ou GRANITE (selon aspect souhaité).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## PRÉCAUTIONS

**Il est déconseillé** d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

**Les teintes** dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	15 L
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 30 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.