



VIRTUOXANE

REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS ACRYLO-SILOXANE D2/D3

- Neuf ou en rénovation
- Protection et décoration des façades
- 2 produits en 1 (classe D2 supports sains) et (classe D3 supports faïencés)

CLASSIFICATION

FAMILLE I - CLASSE 7b2.
RSE Norme NFT 34720/34722.
NF P84403
D2 NF EN 1062-1 E3V2W1A0
D3 NF EN 1062-1 E4V2W2A1

QUALITÉS DOMINANTES



L'indispensable du traitement de façades

- 2 produits en 1 D2 / D3 en garantie décennale
- Très garnissant et opacifiant
- Forte adhérence
- Film souple hydrophobe avec effet perlant
- Haute résistance aux efflorescences
- Perméable à la vapeur d'eau
- Grande résistance aux salissures, auto-lavable
- Micro poreux, respirant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Teintes	Blanc et teintes
Présentation	Consistance crémeuse
Densité	1,47 + ou - 0,02 kg/l
Extrait sec	en poids 67% (+/- 2) / en volume 52% (+/- 2)
Épaisseur Film sec	35 microns/100 g/m ² humide
Rendement théorique	250 gr à 500 g/m ² ou 3 à 5 m ² /l selon système (voir système VITUOXANE) sur support lisse.
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, rouleau façade méché 18 à 24 selon structure du support, pistolet airless. Finition possible au nid d'abeille.
Séchage à 20°	3 heures à 20°C et 70% d'humidité relative Entre couches : 12 heures.
Dilution	Prêt à l'emploi
Condition d'application	Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).
Nettoyage des outils	Eau

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2017
Annule et remplace les précédentes.

SUPPORTS

Neufs ou anciens : bétons de granulats courant, enduits au mortier de liants hydrauliques, bétons, anciens revêtements organiques sains ou faïencés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Conforme à la norme NF P74201 (DTU 59-1) et au GUIDE FACADE VIRTUO

Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes. **Suivant nécessité :**

- rendre le support propre et sain par grattage, brossage, lavage haute pression
- traitement fongicide algicide si besoin en cas de présence de champignons ou d'algues

Sur fonds très farinants, pulvérulents ou très poreux imprégner le support avec 1 couche de restructurant VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20 % de white -spirit (diluer suffisamment pour que le produit ne soit pas filmogène).

En D2 sur support sans désordre appliquer 1 couche si besoin de VIRTUOTECH INCOLORE dilué à 20 % de white-spirit puis 1 couche de VIRTUOFIX de 150 g à 200 g/m² et 1 couche de VIRTUOXANE à 250 g/m² (la couche VIRTUOFIX doit être diluée de 10 à 20 % d'eau).

En D3 sur support sans désordre appliquer 1 couche de VIRTUOTECH INCOLORE dilué à 20 % de white-spirit puis 1 couche de VIRTUOFIX de 150 g à 200 g/m² d'eau et 1 couche de VIRTUOXANE à 500 g/m². (la couche VIRTUOFIX doit être diluée de 10 à 20 % d'eau selon porosité du support).

En D3 sur support légèrement faïencé appliquer - soit 1 couche de restructurent VIRTUOTECH INCOLORE dilué à 20 % de white-spirit si fonds pulvérulent, farinant ou non cohérent, - soit (si support sain, cohérent ou déjà peint) 1 couche de 150 g à 200 g/m² de VIRTUOFIX dilué de 10 à 20 % d'eau selon porosité du support) - et finir avec 2 couches de VIRTUOXANE à 400 g/m² par couche.

VIRTUOXANE **s'applique grassement** en 1 ou 2 couches croisées selon le système retenu en respectant les grammages préconisés (voir le Guide Façade VIRTUO). Pour une finition pommelée utiliser un rouleau nid d'abeille .

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sont **à éviter sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.**

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	15 l - 5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 40 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.