



HALOFIX

IMPRESSION PIGMENTÉ FIXANTE ACRYLIQUE POUR RAVALEMENT ET FONDS COURANTS ABSORBANTS

- Intérieur/extérieur, neuf ou en rénovation
- Impression des enduits et ciments, bétons peints ou non peints
- Régulateur de fonds bruts ou revêtus



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2



QUALITÉS DOMINANTES

- Application rapide
- Séchage rapide, odeur faible
- Opacifiante, microporeuse
- Rapidement recouvrable
- Aspect tendu pour une finition soignée
- Adapté aux fonds sensibles à la détrempe
- Fixateur avant D2 - D3 et RPE
- Contient un inhibiteur de corrosion et un agent fongicide



MAT VELOUTÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Aspect final | Mat velouté |
| Teintes | Blanc et pastel |
| Masse volumique | 1,36 (+/- 0,05) g/cm ³ |
| Extrait sec volumique | 33,8 % (+/- 2 %) |
| Extrait sec massique | 51,7 % (+/- 2 %) |
| Rendement théorique | 7 à 10 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application |
| Matériel d'application | Brosse, manchon microfibre, polyester tissé, polyamide texturé 12 à 14 mm en intérieur. En façade, polyamide texturé ou polyamide méché 18 à 22 mm. Pistolet airless buse 21 à 23 : 5 % d'eau |
| Séchage à 20° | Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 5 à 8 heures par un produit en phase aqueuse Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support |
| Température d'application | Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support. |
| Dilution | Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution jusqu'à 5 %. |
| Nettoyage des outils | Eau |

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2017
Annule et remplace les précédentes.

SUPPORTS

Tous fonds usuels du bâtiment. Ciment, mortier, brique, pierre, ragréage, béton, enduits hydrauliques, enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures adhésives.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

En extérieur enduits ciment, bétons non peints, enduits hydrauliques, anciennes peintures adhésives, appliquer 1 couche d'HALOFIX (adapter la dilution selon la porosité du support jusqu'à 5% d'eau) et 2 couches de finition souhaitée.

En extérieur, enduits ciment, bétons non peints, enduit hydraulique nu ou revêtu d'anciennes peintures adhésives, appliquer 1 couche d'HALOFIX (adapter la dilution selon la porosité du support jusqu'à 5% d'eau) et 2 couches de finition souhaitée.

En intérieur sur anciens fonds faiblement tachés (suie, nicotine, café, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir.

Dans le cas de souillures importantes ou ancienne tâche d'eau sèche, bloquer les fonds avec une impression isolante en phase solvant telle que MAT CHAULE BLANCPEINT ou ELIMAT.

Attendre 48 heures avant de recouvrir avec 2 couches de finition d'aspect souhaité.

En intérieur sur fonds bruts absorbants et anciennes peintures appliquer HALOFIX en 1 couche, dilution jusqu'à 5% d'eau selon absorption du support et 2 couches de finition d'aspect souhaité.

HALOFIX s'applique en 1 couche, dilution jusqu'à 5 % selon absorption du support.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

| | |
|--------------------------------|---|
| Stockage | Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. |
| Transport et étiquetage | Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com |
| Conditionnement | 12,5 l - 2,5 l |
| Hygiène et sécurité | Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. |
| Classification COV | Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 30 g/l Ce produit contient maximum 15 g/l COV |

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.