

Hydralkyd Impress

Peinture d'impression glycérophtalique



Peinture d'impression glycérophtalique en phase aqueuse



MAT



INT



9 à 13

Classification

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2/4a

Qualités dominantes

- Impression pigmentée en phase aqueuse à base de résine alkyde émulsion pour supports intérieurs neuf et en rénovation
- Bonne adhérence sur le bois, les enduits et les anciennes peintures
- Rapidement recouvrable par une finition en phase aqueuse
- Odeur faible
- Séchage rapide
- Ecolabel.

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat
Mesure de brillance	2 à 85°
Teintes	Blanc
Masse volumique	1,55 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	45,5 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	65 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 13 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon microfibre ou polyamide texturé 12 à 14 mm, pistolet airless.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse ou 24 heures par un produit en phase solvant. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 2 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 à 10 %.

HBpeint®
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
JUILLET 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

- Supports** Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures) et dans tous types de pièces, y compris les cuisines et salles de bains. Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.
- Préparation des supports et application** Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations telles que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, dépoussiérage des fonds.
Sur fonds bruts ou absorbants, application de HYDRALKYD IMPRESS (adapter la dilution par rapport à la porosité du support).
Sur anciennes peintures préparées, appliquer HYDRALKYD IMPRESS sans dilution.
Bois et dérivés du bois : Pas de préparation particulière, appliquer sans dilution.
Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir. Dans le cas de souillures importantes, bloquer les fonds avec une impression isolante telle que BRIOTOP. Attendre 24 heures avant de recouvrir.
- Préparation de la peinture** Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

- Stockage** Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Classification** NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2/4a
- Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
- Conditionnement** 12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
- Hygiène et sécurité** Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.
- Classification COV** Valeur limite UE (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV.
- Ecologie** EU Ecolabel : FR/007/025. Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant : www.ecolabel.fr

Gestion des déchets

- Environnement** Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.