



HALODECOMAT

PEINTURE ACRYLIQUE MATE PREMIUM NON LUISTRANTE

- Intérieur, neuf ou en rénovation
- Tous locaux, murs, boiseries et métaux imprimés



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2

QUALITÉS DOMINANTES



- Application aisée, temps ouvert élevé
- Absence de reprises
- Excellente adhérence, grande blancheur
- Aspect final esthétique
- Lessivable et résistant au lustrage
- Isole la plupart des tâches de nicotine, suie, feutre...
- Effet perlant, limite la pénétration de l'eau et des tâches, entretien facile
- Traité anti flashrust
- Très faible taux de COV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	A base de copolymère acrylique phase aqueuse
Présentation	Peinture de consistance crémeuse
Aspect final	Mat
Mesure de brillance	< 2% à 85° / 3.5 % à 60°
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Teintes	Blanc et base
Performance film	Excellente adhérence et résistance au lustrage
Épaisseur film sec	34 microns / 100 g/m ² humide
Masse volumique	1,36 (+/- 0,02 kg/l)
Extrait sec volumique	47 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	60 %
Rendement théorique	10 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, rouleau polyamide tissé fil continu 12 mm
Séchage à 20°	Hors poussières : 30 min - Sec : 1 h / Recouvrable : 6 h.
Entretien	Lessivable : classe 1 selon la norme EN 13300
Dilution	Dilution jusqu'à 5% d'eau sur fonds poreux très absorbants, boiseries imprimées
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage.

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre), papiers, enduits et mortiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures préparées.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds courants murs intérieurs bruts et absorbants appliquer 1 couche d'HYDRALKYD IMPRESS (adapter la dilution jusqu'à 3 % selon la porosité du support) puis 2 couches d'HALODECOMAT sans dilution. Si support peu absorbant appliquer 1 couche d'HALODECOMAT dilué à 5 % et 1 couche sans dilution.

Sur anciennes peintures préparées dépolies, mates appliquer 2 couches d'HALODECOMAT sans dilution.

Sur métaux bruts ou boiseries imprimées avec des primaires adaptés appliquer directement 2 couches d'HALODECOMAT sans dilution.

Sur fonds tachés (sue, nicotine, café, tanins...) appliquer 1 couche d'HALODECOMAT et laisser sécher 24h avant de recouvrir. Certaines tâches étant solubles, il est préférable d'effectuer un test d'efficacité après les préparations élémentaires tels que le brossage ou le lessivage.

Sur les taches difficiles à masquer pochonner localement, laisser sécher 24h et appliquer 2 couches d'HALODECOMAT en laissant 24h entre les couches.

Sur fonds très tachés utiliser ELIMAT (se reporter à la fiche technique correspondante).

HALODECOMAT s'applique en 1 ou 2 couches selon les cas sur fonds convenablement préparés.

En bicouche pour des travaux de rénovation et pour une finition très soignée (éviter de travailler à l'excès le produit).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTION

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. **Attention aux locaux non chauffés.**

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12.5 l - 2.5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 5 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.