



VIRTUO HYDRO

PEINTURE DE FAÇADE MATE À BASE DE
RÉSINES HYDRO PLIOLITE® EN PHASE AQUEUSE

- Neuf ou rénovation
- Protection et décoration des façades et autres maçonneries extérieures

CLASSIFICATION

Classe D2 Norme NF P84403
ou classement européen E3 V2 W1 A0
Norme NF EN 1062-1

QUALITÉS DOMINANTES



- Grand facilité d'application
- Excellente adhérence même sans primaire
- Excellente tenue des teintes dans le temps
- Additif anticryptogamique et inhibiteur de rouille
- Excellent temps ouvert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant : résine hydro pliolute® : nouvelle technologie EBS (pénètre en profondeur le support). Pigment : dioxyde de titane
Aspect final	Mat
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Présentation	Fluide
Teintes	Blanc et teintes réalisables à la machine à teinter. Nuancier VIRTUO
Densité	1,52 + ou - 0,02 kg/l
Extrait sec	En poids 63 + ou - 2 % - en volume 44 + ou - 2 %
Performance du film	Très grande résistance aux intempéries
Rendement théorique	6 à 7 m ² /litre
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, manchon polyamide méché de façade 18 à 24 mm
Séchage à 20° 70% d'humidité relative	Sec au toucher : 3 heures. Recouvrable après 12 heures.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support
Nettoyage du matériel	Eau
Etiquetage	Néant
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Peut être dilué à 5 % d'eau en première couche
Nettoyage des outils	Eau

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2017
Annule et remplace les précédentes.

SUPPORTS

Tous supports traditionnels sains et cohérents (béton, enduits hydrauliques, enduits à la chaux, ciment, mortiers bâtards), bruts ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.

Tout autre support doit faire l'objet d'une étude préalable.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Sur anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes

- décapage, grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain
- traitement fongicide, algicide

Les supports très poreux ou manquant de cohésion en surface seront traités au préalable avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit.

Sur anciennes peintures en bon état appliquer 1 couche de VIRTUO HYDRO dilué à 5 % et 1 couche sans dilution.

VIRTUO HYDRO s'applique en 2 couches sur fonds préparés à raison de 250 à 300 g/m².

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	15 l - 5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 40 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.