



Chaux sablée aérienne

DECORATION MURALE D'INTERIEUR

Enduit de chaux aérienne sablé

LINEA DECO

Classification

AFNOR T 36005
Famille I Classe 1c
Norme NFT 30808

Qualités dominantes

- Chaux Aérienne est disponible en 2 finitions :
 - Effet Marmorino
 - Effet Patine au chiffon

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Composition | Chaux calcique et poudre de marbre. |
| Aspect | Enduit de chaux sablé, onctueux (à teinter) |
| Tenue au feu | M1 sur support incombustible M0. |
| Teintes | 30 teintes spécialement créées pour Chaux Sablée Aérienne, réalisées à la machine à teinter. Toutes les teintes sont miscibles entre elles. On peut modifier légèrement les teintes avec du colorant universel. |
| Densité | 1,71 + ou - 0,02 kg/l. |
| Extrait sec | En poids 70 % (+/- 2) / en volume 48 % (+/- 2). |
| Séchage | Enduit : 12 à 24 heures - Finition : 4 heures. |
| Rendement moyen | 0,8 à 1 kg/m ² (total des deux passes) selon la finition désirée. |
| Matériel d'application | Lisseuse ou couteau inox, chiffon de coton. |
| Nettoyage du matériel | Eau. |
| Dilution | Prêt à l'emploi. 1 ^{ère} passe : Diluez si nécessaire. Une teinte foncée nécessite une dilution complémentaire. 2 ^{ème} passe : Pour la Patine au chiffon : réalisez une dilution à 10% d'eau. |

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
DECEMBRE 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

- Supports** Plâtres et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.
Chaux Sablée Aérienne s'applique sur des supports très bien préparés.
Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier.
- Préparation des supports** Conforme au DTU 59-1

| SUPPORTS NON PEINTS | PRÉPARATION ET IMPRESSION | PRIMAIRE AVANT FINITION |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Enduits, ciment, plâtres et dérivés | Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Blancpeint Acryl Impress. | Fixateur |
| Sur bois, panneaux et dérivés | Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim. | Fixateur |
| SUPPORTS REVETUS | PRÉPARATION ET IMPRESSION | PRIMAIRE AVANT FINITION |
| Tous types de supports... | Eliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes. | Voir supports non peints. Fixateur |
| SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX | PRÉPARATION ET IMPRESSION | PRIMAIRE AVANT FINITION |
| Enduits, vieux plâtres... | Epoussetage, rebouchage, enduisage puis Brioprim. | Fixateur |

- Préparation de la peinture** Bien mélanger le produit avec une turbine électrique avant application pour le rendre parfaitement homogène.
IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.
- Mise en œuvre** Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.
- Précautions** Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

- Durée de conservation** 6 mois en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
- Recommandations** Produit irritant.
Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
- Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
- Conditionnement** 15 Kg - 5 Kg.
- Classification COV** Valeur limite UE (A/I) : 200g/l
Ce produit contient max. 10 g/l de COV.

Gestion des déchets

- Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.