



VIRTUOCRYL

PEINTURE DE RAVALEMENT DE FAÇADE D2 À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES SPÉCIALE BORD DE MER

- Neuf ou rénovation
- Protection et décoration des façades et autres maçonneries extérieures
- Adapté pour la rénovation d'anciens RPE

CLASSIFICATION

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2
NF P84403 D2
NF EN 1062-1 E3 V2 W1 A0

QUALITÉS DOMINANTES

- Facilité d'application incomparable
- Très garnissant
- Belle blancheur
- Opacifiant
- Microporeux
- Convient parfaitement en rénovation des RPE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Teintes	Blanc et teintes (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%)
Densité	1,54 (+/- 0,02)
Extrait sec	En poids 64 % (+/- 1) / en volume 45 % (+/- 1)
Épaisseur Film sec	28 microns / 100 g/m ² humide
Rendement théorique	4 à 6 m ² /kg ou 6 m ² à 9 m ² /litre par couche.
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, manchon façade 18 à 24 mm
Séchage à 20°	Sec au toucher : 2 heures à 20°C et 70 % d'humidité relative Entre couches : 12 heures
Dilution	Eau, prêt à l'emploi ou 3 % en première couche. (adapter la dilution selon la porosité du support).
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Neufs ou anciens : béton, enduits de mortier à base de liant hydraulique, fibrociment, briques, anciennes peintures, RPE et crépis bien adhérents.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Suivant nécessité :

rendre le support propre et sain par grattage, brossage, lavage haute pression, traitement fongicide, algicide si besoin

Pour les supports revêtus d'anciens revêtements organiques dégradés, prévoir un décapage chimique ou thermique.

Supports sains, adhérents, cohérents et anciennes peintures en bon état appliquer directement 2 couches de VIRTUOCRYL (diluer la première à 3% d'eau).

Supports pulvérulents, friables appliquer VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit pour restructurer les fonds puis 2 couches de VIRTUOCRYL.

VIRTUOCRYL s'applique grassement en 2 couches de 250 g/m² en croisant régulièrement (diluer la première à 3% d'eau).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	15 l - 5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 40 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.