

Le Nacré

DECORATION MURALE D'INTERIEUR



Peinture nacrée

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Té debate 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

Classification

AFNOR T 36005
Famille III Classe 2

Qualités dominantes

- Esprit Soft
- Teintes poudrées pour une atmosphère toute en douceur
- Facile d'application

Caractéristiques techniques

Composition	Copolymères acryliques en suspension aqueuse, poudre de nacré..
Aspect	Peinture onctueuse (à teinter).
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Teintes	16 teintes spécialement créées pour LE NACRÉ, réalisées à la machine à teinter, dont la teinte NACRE BLANCHE est la base à teinter. Attention aux teintes trop foncées qui estompent l'effet nacré.
Densité	1,15 + ou - 0,02kg/l.
Extrait sec	En poids 44 % (+/- 2) / en volume 38 % (+/- 2).
Séchage	Sec : 6 heures. Recouvrable 24 heures.
Rendement moyen	Environ 150 à 200g/m ² en 2 couches, dépend du nombre de couches appliquées.
Matériel d'application	Rouleau 8mm, rouleau mousse, lisseuse inox ou couteau inox.
Nettoyage du matériel	Eau.
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution si nécessaire.

EDITION
DECEMBRE 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

- Supports** Plâtres et dérivés, enduits décoratifs, bois, panneaux et moulures.
 Pour les portes et petits mobiliers, prévoir de mettre en finition le VERNIS POLYURETHANNE. LE NACRÉ s'applique sur des supports très bien préparés.
- Préparation des supports** Conforme au DTU 59-1

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis impression plaques de plâtre.	Blancpeint Acryl Mat ou Fixateur pour finition sur Enduit Tadelakt (non teinté)
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim (dilué)	Blancpeint Acryl Mat ou Fixateur pour finition sur Enduit Tadelakt (non teinté)
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION	PEINTURE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Voir supports non peints	Blancpeint Acryl Mat ou Fixateur pour finition sur Enduit Tadelakt (non teinté)
Tous types de supports...	Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Blancpeint Acryl Mat ou pour finition sur Enduit Tadelakt (non teinté)
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage, Fixateur Incolore ou Brioprim (dilué)	Blancpeint Acryl Mat ou Fixateur pour finition sur Enduit Tadelakt (non teinté)

- Préparation de la peinture** Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
- Mise en œuvre** IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances. Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier) ; terminez l'application par une courbe.
- Précautions** Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

- Durée de conservation** 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
- Recommandations** Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
- Conditionnement** 1L - 4L.
- Classification COV** Valeur limite UE (A/I) : 200g/l
 Ce produit contient max. 75 g/l de COV

Gestion des déchets

- Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.