



VIRTUO RPE FIXATEUR

IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITÉE DES FINITIONS VIRTUO RPE

- Neuf ou en rénovation en extérieur
- Spécialement destiné à l'impression des supports avant les finitions de la gamme des revêtements plastiques épais (RPE VIRTUO grésé, roulé, ou taloché)

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005
FAMILLE I - CLASSE 7b2
Conforme à la norme
NF P84403
et au classement Européen
NF EN 1062-1

QUALITÉS DOMINANTES



- Très grande facilité d'application
- Régule parfaitement la porosité du support
- Recommandé sur support minéral sain et solide non poudreux
- Pénétrante
- Excellente adhérence permet une forte accroche des finitions
- Microporeuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résine copolymère acrylique
Aspect final	Mat
Teintes	Blanc, teintable en machine (fausse teinte)
Densité	1,47 (+/-0,05)
Extrait sec	En poids : 59,4% (+/-2)/ En volume 40%
Rendement théorique	7 à 10 m ² /l
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, manchon façade polyamide méché 18/20 mm
Séchage	Hors poussières : 30 minutes* Sec : 3 heures à 20°C et 70 % d'humidité relative Recouvrable : 14 heures* <i>* Selon les conditions climatiques lors de l'application.</i>
Dilution	Eau. Peut-être dilué jusqu'à 10 % d'eau selon état et porosité du support
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Supports minéraux sains, solides et non poudreux, béton, enduits de ciment, ciment-chaux, anciennes peintures vinyliques aqueuses ou solvantées (pliolite) bien adhérentes non farinantes.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Rendre le support apte à l'application par grattage, brossage, lavage basse ou haute pression suivant la technique la plus adaptée.

Les supports revêtus d'anciens revêtements organiques dégradés doivent être décapés.

Traitement avec une solution fongicide algicide si besoin.

Sur béton, enduit hydraulique non absorbant appliquer le primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 gr/m² puis finition d'aspect souhaité de la gamme RPE VIRTUO (grésé, roulé, ou taloché).

Sur supports très poreux ou manquant de cohésion imprégner le support avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit et 1 couche de primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 gr/m² puis finition d'aspect souhaité de la gamme RPE VIRTUO (grésé, roulé, ou taloché).

Virtuo RPE FIXATEUR s'applique en 1 couche croisée à raison de 200 gr/m² sans vouloir opacifier totalement le support.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	15 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 8 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.