

# Virtuofix

## Base d'adhérence pigmentée



Base d'adhérence pigmentée aux copolymères acryliques pour supports sains et cohérents (peints ou non)



### Classification

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 7b2

### Qualités dominantes

- Fixateur spécial façades classes D2 et D3
- Première couche destinée à assurer un bon accrochage et une parfaite liaison entre supports et peintures acryliques de façade ou revêtements plastiques épais (crépis)
- Régule parfaitement l'absorption et la porosité du support
- Opacifiant
- Bon pouvoir couvrant qui permet d'unifier le support avant finition
- Microporeux
- Très grande facilité d'application
- Ce produit a reçu la certification Ecolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union Européenne

### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Résine acrylique en dispersion aqueuse
<b>Aspect final</b>	Mat, légèrement sablé
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0
<b>Présentation</b>	Peinture fluide
<b>Teintes</b>	Blanc et pastel
<b>Densité</b>	1,47 (+/- 0,02)
<b>Extrait sec</b>	En poids 65% (+/- 2) / en volume 48% (+/- 2)
<b>Épaisseur Film sec</b>	33 microns/100 g/m <sup>2</sup>
<b>Performance du film</b>	Pénétrant, adhérent, microporeux.
<b>Séchage Sec au toucher</b>	3 heures à 20°C et 70 % d'humidité relative / Entre couches : 8 heures.
<b>Rendement théorique</b>	200 à 300 gr/m <sup>2</sup> ou 5 à 7 m <sup>2</sup> /litre sur support lisse.
<b>Rendement pratique</b>	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Etiquetage</b>	Néant.
<b>Dilution</b>	Eau, peut-être dilué jusqu'à 10 % d'eau selon état et porosité du support.

**HB peint®**  
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farliède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Té. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
MAI 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

## Caractéristiques d'application

- Supports** Béton, enduits de ciment, ciment-chaux bruts ou déjà revêtus d'anciennes peintures vinyliques aqueuses ou solvantées (pliolite) bien adhérentes.  
Pour les fonds nécessitant une restructuration (poreux, farinants ou pulvérulents) utiliser VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE.
- Préparation des supports** Conforme à la norme NF P74201 (DTU 59-1).  
Grattage, brossage, lavage basse ou haute pression, eau froide ou chaude suivant la technique la plus adaptée pour rendre le support apte à l'application du système préconisé.  
Pour les supports revêtus d'anciens revêtements organiques dégradés, prévoir un décapage chimique ou thermique.  
Traitement fongicide algicide si besoin.
- Préparation de la peinture** Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
- Mise en œuvre** Application d'une couche croisée à raison de 200 gr/m<sup>2</sup> sans vouloir opacifier totalement le support.
- Précautions** Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

## Caractéristiques complémentaires

- Durée de conservation** 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
- Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur. Produit non dangereux.
- Conditionnement** 15 l - 5 l
- Classification** NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2
- Classification COV** Valeur limite UE (A/g) : 30 g/l.
- COV critères Ecolabel** Valeur limite critères ECOLABEL : 15 g/l de COV.

## Gestion des déchets

- Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.