



VEIA MAT

PEINTURE MATE À BASE DE RÉSINE VÉGÉTALE
ET DE COMPOSANTS RENOUVELABLES

- Fonds courants intérieurs
- Murs plafonds, boiseries intérieures non tanniques (essences nationales)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005
FAMILLE I, CLASSE 4a



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



QUALITÉS DOMINANTES



- Formulée à partir d'une résine végétale en émulsion aqueuse à 92% biosourcée et composants renouvelables et naturels
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Adapté aux chantiers HQE
- Certifiée Zone Verte Excell
- Réduction de l'impact environnemental
- Respect des critères de développement durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résine alkyde végétale en émulsion aqueuse
Aspect final	Mat poché fin
Mesure de brillance	2,0 (± 0,2) sous l'angle de 60° / 1,0 (± 0,3) sous l'angle de 85°
Teintes	Blanc + 2 bases pour système à teinter
Masse volumique	1,39 g/cm ³ (± 0,03)
Extrait sec volumique	37,7 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	55,3 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	Environ 10 m ² /l
Matériel d'application	Brosse, rouleau polyamide tissé fil continu ou polyester tissé 12/13 mm, pistolet
Application	En 1 ou 2 couches sur fond imprimé ou en 2 couches directes.
Séchage à 20°	Hors poussière : 30 minutes* Recouvrable : 12 h* Sec : 1 h* (*temps de séchage allongés par temps froid et humide)
Température d'application	Température > 8°C. Taux d'hygrométrie < 70 % d'HR
Dilution	Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau Pistolet : dilution jusqu'à 5% d'eau
Nettoyage des outils	Eau savonneuse immédiatement après utilisation. Le matériel d'application peut avoir un résidu huileux. Il est nécessaire de le nettoyer à l'eau savonneuse.

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, briques ou anciennes peintures), boiseries intérieures non tanniques (essences nationales) et dans **tous types de pièces**, y compris les cuisines et salles de bains.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**.

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants application de VEIA IMPRESS (adapter la dilution jusqu'à 5% par rapport à la porosité du support) puis 2 couches de VEIA MAT.

Sur anciennes peintures préparées appliquer 1 couche VEIA IMPRESS sans dilution puis 2 couches de VEIA MAT.

Sur métaux bruts ou déjà peints appliquer une couche d'un primaire antirouille puis 2 couches de VEIA MAT.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, vernis...) dépolir et appliquer, après ponçage 1 couche de VEIA IMPRESS sans dilution puis 2 couches de VEIA MAT.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanin) recouvrir avec une impression isolante puis 2 couches de VEIA MAT.

Sur bois et dérivés sauf essences à tanin brossage, ponçage, époussetage éventuellement dégraissage et 1 couche de VEIA IMPRESS puis 2 couches de VEIA MAT.

VEIA MAT s'applique en 2 couches sur fonds préparés. Attendre minimum 24 h entre les couches.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après ouverture. La peinture peut être conservée de 6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de peinture restant dans l'emballage. Passé ce laps de temps, le produit risque de perdre en qualité ou en sécurité microbiologique, parfois seulement en texture ou couleur.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum <1 g/l COV (0,068%)

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.