



Haloprim

Peinture d'impression acrylique

Peinture d'impression acrylique en phase aqueuse
INTÉRIEUR



MAT

INT

8 à 12

Classification

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2

Qualités dominantes

- Impression pigmentée en phase aqueuse à base de résine acrylique pour supports intérieurs neuf et en rénovation
- Idéal pour l'impression des supports absorbants
- Grande blancheur, aspect tendu
- Rapidement recouvrable par une finition en phase aqueuse
- Odeur faible
- Séchage rapide

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat
Teintes	Blanc et pastel
Masses volumiques	1,59 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	44 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	65 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon microfibre ou polyamide texturé 12 à 14 mm, pistolet airless.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 5 à 8 heures par un produit en phase aqueuse ou 24 heures par un produit en phase solvant. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 2 selon le test à l'abrasion humide.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 à 10 %.

HB paint®
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
JUILLET 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Supports

Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures) et dans tous types de pièces, y compris les cuisines et salles de bains. Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.

Préparation des supports et application

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations telles que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants, application de HALOPRIM (adapter la dilution par rapport à la porosité du support).

Sur anciennes peintures préparées, appliquer HALOPRIM sans dilution.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir. Dans le cas de souillures importantes, bloquer les fonds avec une impression isolante telle que BRIOTOP.

Attendre 24 heures avant de recouvrir.

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2

Transport et étiquetage

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement

12,5 l - 2,5 l

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.

Classification COV

Valeur limite UE (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g//COV.

Gestion des déchets

Environnement

Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.