



## VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT

### PRIMAIRE ÉLASTOMÈRE DES SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ VIRTUOTECH

- Fixateur et impression des fonds avant finition dans le cadre des systèmes I2 à I4 VIRTUOTECH
- Traitement des fissures de <0,5 à <2 mm en maçonneries extérieures

### CLASSIFICATION

AFNORT36005  
FAMILLEI - Classe7b2  
NF P84403 NF EN 1062-1

### QUALITÉS DOMINANTES



- Opacifiant, fort pouvoir couvrant
- Très haut pouvoir d'adhérence
- Aspect granité. Assure une parfaite liaison avec les finitions des systèmes VIRTUOTECH i1 à i4
- Stoppe les remontées éventuelles de paraffine suite à un décapage chimique
- Régule la porosité des supports
- Microporeux

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Résine acrylique en dispersion aqueuse
<b>Aspect final</b>	Mat, légèrement sablé
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible MO
<b>Présentation</b>	Peinture fluide
<b>Teintes</b>	Blanc et pastel
<b>Densité</b>	1,53 (+/- 0,02)
<b>Extrait sec</b>	En poids : 71% (+/- 2%) / En volume 55% (+/- 2%)
<b>Épaisseur Film sec</b>	36 microns / 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Performance du film</b>	Pénétrant, adhérent, microporeux.
<b>Rendement théorique</b>	150 g à 200 g/m <sup>2</sup> ou 8 m <sup>2</sup> à 10 m <sup>2</sup> /litre sur support lisse.
<b>Rendement pratique</b>	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, manchon façade polyamide méché ou torsadé 18 à 20 mm
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 24 heures à 20°C et 70% humidité relative
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. Peut être dilué, 20 % d'eau selon état et porosité du support.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

## VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Supports extérieurs visés par la norme NF P DTU 42.1, tels que** bétons de granulats courants, ou enduits au mortier de liants hydrauliques, bétons, anciens revêtements organiques après une étude préalable autorisant le maintien.

**Autres supports nous consulter.**

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Conforme aux normes NF P 84404 DTU 42-1 et au GUIDE FACADE VIRTUOTECH**

Les supports devront être propres, sains, compacts, bruts ou décapés si besoin et décontaminés soigneusement avec une solution fongicide algicide.

Les anciens revêtements organiques d'épaisseur inférieure à 300µm ne peuvent être conservés qu'après réalisation d'une étude préalable par un organisme spécialisé autorisant le maintien.

Ceux supérieurs à 300µm seront obligatoirement décapés, sauf si l'étude préalable valide la possibilité de conservation, uniquement lorsque le système préconisé est de classe i1 (pour les autres systèmes de I2 à I4 décapage obligatoire).

En l'absence d'une étude préalable pour un chantier inférieur à 500m<sup>2</sup>, celle-ci peut être exécutée par l'entrepreneur.

**Sur fonds très farinants, pulvérulents ou très poreux,** imprégner le support avec :

- 1 couche de restructurant VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20 % de white-spirit (diluer suffisamment pour que le produit ne soit pas filmogène)
- puis appliquer VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT puis VIRTUOTECH INTER
- et finir avec une des finitions souhaitées VIRTUOTECH LISSE, TALOCHÉ ou GRANITÉ en respectant les grammages. (voir GUIDE DES FACADE VIRTUO disponible dans nos points de vente).

VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT s'applique dilué à 20 % sans surcharge en croisant régulièrement à raison de 150 à 200 g/m<sup>2</sup> et doit être recouvert par une des finitions VIRTUOTECH ou sous couche intermédiaire VIRTUOTECH INTER avant finitions.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

### PRÉCAUTIONS

**Il est déconseillé** d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Conserver à une température ne dépassant pas 35°C.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	15 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 30 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV

### GESTION DES DÉCHETS

#### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.