



Acryl Mat

Peinture mate à base de copolymères acrylique en phase aqueuse

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

Qualités dominantes

- Agréable à l'application
- Bon pouvoir opacifiant
- Séchage rapide
- Sans odeur

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat
Mesure de brillance	3,9 à 85°
Teinte	Blanc et pastel
Masse Volumique	1,52 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	38 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	60 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	6 à 8 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester 12 mm méché ou polyamide texturé 14 mm, pistolet airless.
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 12 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hydrométrie de l'air (75 % maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30° idem pour la température du support.
Entretien	Classe 4 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Diluant	Eau, prêt à l'emploi, sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 à 10 %.

Caractéristiques d'applications

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures mates). Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.

Préparation des supports

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations tels que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage, dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants, application de HALOPRIM ou HALOFIX (adapter la dilution par rapport à la porosité du support).

Sur supports neufs ou anciennes peintures mates appliquer une couche d'ACRYL MAT dilué à 5 %.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir. Dans le cas de souillures importantes, bloquer les fonds avec une impression isolante tel que BRIOTOP.

Attendre 24 heures avant de recouvrir.

Application

Deux couches d'ACRYL MAT (adapté la dilution suivant la porosité du support).

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Classification	NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
Conditionnement	12,5 l
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.
Classification COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement

Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans, une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les, modalités d'élimination et de collecte.