



Satin Poché

Peinture glycérophtalyque poché satinée

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 4a

Qualités dominantes

- Peinture glycérophtalyque satinée thixotrope en phase solvant
- Utilisation en intérieur et extérieur sur menuiseries bois ou métalliques
- Grande facilité d'application
- Opacifiant et garnissant
- Ne coule pas, bon enrobage des arêtes
- Odeur faible

Caractéristiques techniques

Aspect final	Satinée, film poché
Mesure de brillance	30 à 60°
Teinte	Blanc et pastel
Masse Volumique	1,61 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	71 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	84 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	11 à 13 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse - rouleau (Laqueur 5 mm ou Polyamide texturé 8-9 mm) - pistolet.
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 5 à 7 heures. Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hydrométrie de l'air (75 % maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30° idem pour la température du support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 1199
Diluant	Prêt à l'emploi. En cas de d'application au pistolet, peut être dilué au White-spirit jusqu'à 5 %.

Caractéristiques d'applications

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

Intérieur et extérieur sur menuiseries bois ou métalliques. Pour les boiserie extérieures exposées aux intempéries, on préférera un produit spécifique pour le bois bénéficiant d'une protection fongicide du film de peinture.

Préparation des supports

Les fonds doivent être propres, secs et bien fixés.

Sur les fonds neufs ou bruts, appliquer une couche d'impression. Eliminer les anciennes peintures mal adhérentes.

Sur les métaux, après élimination de la rouille et dégraissage, appliquer un primaire adapté.

Application

Deux couches de SATIN POCHE sans dilution.

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Classification	NF T 36-005 Famille I – Classe 4a
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
Conditionnement	12,5 l - 5 l
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.
Classification COV	Valeur limite UE (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement

Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans, une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les, modalités d'élimination et de collecte.