



VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE

RÉGÉNÉRATEUR ET DURCISSEUR DE FOND DES SYSTÈMES TECHNIQUES DE FAÇADE

- Neuf ou rénovation
- Imprégnation de fonds des systèmes façade VIRTUO D2 - D3 - I1 à I4 et restructurant polyvalent (voir supports)

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005
FAMILLE I - CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



- Solution d'huile uréthane dans du white-spirit
- Durcit en profondeur les supports poreux, friables humides ou secs
- Pouvoir pénétrant et mouillant exceptionnel
- S'infiltré dans les endroits inaccessibles à la peinture
- Sauvegarde la microporosité
- Bloque d'éventuelles remontées de paraffine résiduelle après un décapage chimique
- Régule la porosité des supports

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine glycérophtalique modifiée uréthane
Aspect final	Mat incolore, légèrement ambré
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Présentation	Liquide fluide
Teintes	Absorbé par le support réchauffe légèrement la teinte de ce dernier
Densité	0,83 (+/- 0,05 kg/litre)
Extrait sec	En poids : 21% (+/- 2%) / En volume 16% (+/- 2%)
Performance du film	Très grande résistance à l'eau
Rendement théorique	4 à 6 m ² /litre (très variable en fonction de la porosité naturelle du support)
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, manchon façade polyamide méché ou torsadé 18 à 20 mm Pulvérisateur basse pression
Séchage	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 4 heures à 20°C et 70% humidité relative
Etiquetage	R10 - Inflammable. Xn Nocif. Transport par route Code ONU 1263 - classe 3 - groupe d'emballage III
Dilution	Prêt à l'emploi. Néanmoins, dans la plupart des cas, une dilution au white spirit de 20 à 30 % doit être faite pour éviter la création d'un vernis pelliculaire sur les fonds peu absorbants, ou une surconsommation sur les fonds très poreux
Nettoyage des outils	White-spirit

VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

SUPPORTS

Neufs ou anciens : béton, enduits de mortier à base de liant hydraulique, fibrociment, briques, anciens revêtements ou vieilles peintures adhérentes.

Restructure les fonds difficiles : farinants, poudreux, friables ou très poreux.

Particulièrement adapté au traitement des façades, il peut être également utilisé sur de **nombreux supports** :

- les maçonneries : pierres poreuses, mortier friable, mortier bâtard absorbant, enduit de ciment humide, briques désagrégées, béton pulvérulent, grès céram.
- les vieilles peintures en mauvais état, farinantes.
- les sols (ciment, béton), les matériaux bruts abîmés (bois, fer, plâtre...).

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Conforme aux normes NF P 74201 (DTU 59-1), NF P 84404 (DTU 42/1) et au cahier de charges VIRTUOTECH

Suivant le cas :

- grattage, brossage, lavage basse ou haute pression (eau froide ou chaude)
- décapage chimique, thermique (notamment dans le cas d'anciens RPE) ou mécanique (sablage, piquage ...)
- traitement anticryptogamique

Sur tous supports farinants, poudreux, friables, très poreux ou bois défibré appliquer 1 couche diluée jusqu'à 30 % (20 % en façade) de white-spirit afin d'éviter la création d'un vernis pelliculaire particulièrement sur les fonds peu absorbants.

VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE s'applique à la brosse large, au rouleau ou pulvérisateur basse pression) à refus ou saturation du support (attention aux coulures ou aux projections, en cas d'application mécanisée).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Conserver à une température ne dépassant pas 35°C.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	16 l - 4 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 750 g/l Ce produit contient maximum 690 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.