

Virtuotech Inter

Couche intermédiaire



Couche intermédiaire de performance des systèmes d'imperméabilisation VIRTUOTECH
Normes NF P 84403 et EN 1062-1



SATINÉ

EXT

300 à 800

Classification

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

Qualités dominantes

- Couche de performance pour le traitement d'imperméabilisation des façades et pignons dans le cadre des systèmes I2, I3, I4 VIRTUOTECH
- Conserve son caractère élastique à toutes températures
- Excellent garnissant

Caractéristiques techniques

Composition	Résine acrylique en dispersion aqueuse
Aspect final	Satiné
Présentation	Consistance crémeuse
Teintes	Blanc et pastel
Densité	1,16 (+/- 0,02)
Extrait sec	En poids 67% (+/- 2) / en volume 59% (+/- 2)
Épaisseur Film sec	50 microns à 100 g/m ² humide
Performance du film	Par temps froid et humide, le film n'acquiert ses propriétés qu'après 2 à 3 semaines environ.
Séchage Sec au toucher	4 heures à 20°C et 65% d'humidité relative. Recouvrable 24 heures.
Rendement théorique	300 à 800 gr/m ² (marouflage du voile non tissé en 2 X 400 g/m ²) suivant système retenu.
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle.
Matériel d'application	Brosse, rouleau méché, rouleau alimenté, airless.
Nettoyage du matériel	Eau.
Etiquetage	Néant.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Pour marouflage du voile non tissé : maximum 4 %.

HBpeint®
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
MAI 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Supports	Supports neufs et sains : durs, secs, compacts et sains. Béton brut, enduit de mortier à base de liants hydrauliques. Supports anciens : Identiques aux supports neufs recouverts ou non d'anciennes peintures ou d'anciens revêtements. Il est nécessaire de faire une reconnaissance des fonds pour déterminer la couche d'impression adaptée. Autres supports : nous consulter.
Préparation des supports	Conforme à la norme NF P 84404 (DTU 42/1) et au cahier des charges VIRTUOTECH. Pour obtenir des fonds sains, compacts, il faut suivant le type du support procéder au : - grattage, brossage, lavage - sablage - décapage chimique - traitement curatif anticryptogamique. - mise en œuvre d'un restructurant dans le cas de supports très poreux, farinants ou pulvérulents, VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué (jusqu'à 20 % de white spirit) - mise en œuvre du primaire, VIRTUOTECH FIXATEUR dans tous les cas où le restructurant n'a pas été nécessaire et ou lorsque le système envisagé ne comporte que la couche de VIRTUOTECH LISSE (dilution possible jusqu'à 20 % d'eau)
Préparation de la peinture	Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
Mise en œuvre	Conforme au cahier des charges VIRTUOTECH suivant le système préconisé. Se reporter aux tableaux de préconisation relatifs à la finition choisie. Doit impérativement être recouvert.
Précautions	Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Recommandations	Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur. Produit non dangereux.
Conditionnement	15 l
Classification	NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2
Classification COV	Valeur limite UE (A/g) : 30 g/l.

Gestion des déchets

Environnement	Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.
----------------------	---