



VIRTUO D3 TALOCHÉ

FINITION TALOCHÉE DE RAVALEMENT POUR SYSTÈME D3

- Neuf (ou ancien sain ou faïencé)
- Béton, enduit de mortier, fibrociment, briques, anciens revêtements ou vieilles peintures adhérentes

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005
FAMILLE II - CLASSE 2b
NFT 30700 Type 2
NF P 84403 D3
NF 1062-1 E4 V2 W2 A1

QUALITÉS DOMINANTES



- Bonne tenue à la dépose et facile à talocher
- Microporeux, laisse respirer le support
- Performances d'un liant minéral
- Bonne tenue à l'eau et aux efflorescences
- Adhérence exceptionnelle
- Élimine les défauts de surface et le faïencage
- Très grande durabilité du film
- Peut bénéficier d'une garantie décennale de bonne tenue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat profond minéral
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Présentation	Pâte épaisse et structurée
Teintes	Blanc et teintes (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%)
Densité	2 (+/- 0,1 kg/litre)
Extrait sec	En poids : 85% (+/- 2%) / En volume 70,5% (+/- 2%)
Rendement théorique	2,5 kg/m ²
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Lisseuse ou platoir inox à la dépose et taloché en finition
Séchage	Sec au toucher hors pluies : 4 à 5 heures Sec : 24 à 48 heures Durcissement à coeur : 1 semaine environ suivant température et degré hygrométrique
Dilution	Eau, prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Neufs ou anciens : béton, enduits de mortier, fibrociment, briques, anciens revêtements ou vieilles peintures adhérentes.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.
Suivant nécessité : rendre le support propre et sain par grattage, brossage, lavage haute pression, traitement fongicide algicide si besoin.

Les supports très poreux ou manquant de cohésion en surface seront traités au préalable avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit.

Sur support légèrement faïencé très poreux appliquer 1 couche de restructurant VIRTUOTECH INCOLORE dilué 20% de white-spirit, puis 1 couche de VIRTUOFIX de 150 g à 200 g/m² et 1 couche de VIRTUOTECH D3 TALOCHE à 2,5 kg/m² (la couche VIRTUOFIX doit être diluée de 10 à 20 % d'eau selon absorption du support).

Sur support légèrement faïencé peu poreux appliquer 1 couche de VIRTUOFIX de 150 g à 200 g/m² (dilution de 10 à 20 % selon porosité du support) puis 1 couche de VIRTUOTECH D3 TALOCHE à 2,5 kg/m² (la dépose à la lisseuse acier est conditionnée par la taille du grain du produit. Talocher après dépose).

VIRTUOTECH D3 TALOCHE s'applique en 1 couche sur fonds préparés à 2,5 kg/m² (étaler à la lisseuse acier en s'appuyant sur le grain puis talocher)

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	25 kg
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.