

Chaux Stucco

Effet Marbré, Glacé

MISE EN ŒUVRE

Chaux Stucco se réalise sur des supports très bien préparés.
Le décor se réalise en 3 passes pour un effet « Marbré ».

1) Étalez une première couche de chaux à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau inox en **égalisant** parfaitement la surface. L'épaisseur déposée doit être suffisante, pour ne pas laisser transparaître le support. Appliquez en tous sens de manière aléatoire, évitez les lignes droites.

Laissez sécher 24 heures.

Enlevez les côtes avec un abrasif très fin. Prenez soin de bien dépoussiérer la surface.

2) Réalisez une deuxième couche de chaux, à l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse, afin de recouvrir en totalité la surface. Réalisez un enduisage en plein, la surface enduite doit être parfaitement lisse. Éliminez au fur et à mesure les aspérités.

Laissez sécher 24 heures.

Enlevez les côtes avec un abrasif très fin. Prenez soin de bien dépoussiérer la surface.

3) Réalisez un papillonnage par petites touches juxtaposées au couteau inox pour un travail régulier. Pour un décor moins structuré, utilisez la lisseuse ou le couteau en réalisant de larges mouvements.

Procédez par surface d'un ½ à 1 m².

Ferrez au fur et à mesure dans le frais.

En cours d'application, nettoyez régulièrement les outils pour ne pas endommager le décor.

Réalisez un 2^{ème} ferrage pour augmenter la brillance avant le séchage complet.

Chaux Stucco est autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la finition **Cire Incolore Décorative**. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petites surfaces jusqu'à pénétration complète de la cire avec un chiffon de coton ou une peau de chamois en réalisant des mouvements circulaires. **Lustrez sans attendre, au fur et à mesure.**

Se référer à l'étiquette de la cire pour plus d'informations.