

# Solution Béton Ciré

INTERIEUR - EXTERIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**H B paint®**  
créé par des professionnels

## Conditionnement

- KITS DE 10 KG ET 2 KG
- COMPOSANT A : RESINE EN EMULSION
- COMPOSANT B : CIMENT BLANC ET ADJUVANTS SPECIAUX



## Destination

Permet la réalisation de salle de bain, bac et paroi de douche, des sols, des murs, des plans de travail etc...

## Caractéristiques techniques

<b>Aspect final</b>	<b>L'aspect final et l'homogénéité de la teinte dépendent de la régularité du support du malaxage et des conditions de mise en œuvre.</b>
<b>Teintes</b>	Réalisées en magasin
<b>Rendement</b>	La consommation dépend de la surface à traiter environ 1 kg par m <sup>2</sup> par couche.
<b>Température d'utilisation</b>	Comprise entre 5 et 25°C, idéale entre 15 et 20°C. A 20°C, le délai d'utilisation du produit est de 50 minutes environ. A 5°C, 2H environ.
<b>Utilisation</b>	Sur des plaques de plâtre hydrofuge ou non, béton, siporex, brique, plâtre et dérivés, carrelage et faïence, plancher chauffant, peinture, bois et dérivés.
<b>Matériel d'application</b>	Spatule décorative
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Dilution</b>	NE JAMAIS DILUER A L'EAU

## Finition, entretien, primaire

- Finition acrylique après 24H de séchage ou finition solvantée après 72H de séchage.
- Appliquer au rouleau sur tous types de supports, appliquer la 1ère passe de béton ciré quand le primaire est sec au toucher (20 à 60 minutes).

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
Le Futur Building II - 1280, avenue des Platanes  
34970 LATTES  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23

EDITION  
JUILLET 2013

Annule et remplace  
les précédentes.

GRUPE HBF  
www.habitationbatiment.com

## Caractéristiques d'application

- Préparation des supports** Le support doit être propre, sain et exempt de poussière.
- Préparation de la solution** Préparer le mélange en incorporant le composant A dans le B et malaxer (2 à 3 minutes) mécaniquement à vitesse constante jusqu'à obtenir une pâte exempte de grumeaux.
- Mise en œuvre** Le produit s'applique à la spatule décorative en 2 passes dans le frais ou à 6 heures d'intervalle environ.  
Les effets et les nuances dépendent du ferrage et du ponçage.
- Précautions** Ce produit contient des ciments et peut provoquer des irritations.  
Utiliser des gants.  
Se conformer aux fiches techniques n°1, 2 et 3.



XI - IRRITANT

R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S39 : Porter un appareil de protection des yeux / du visage.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## Caractéristiques complémentaires

- Conservation** Conserver à l'abri du gel, des fortes chaleurs et dans un local sec.
- Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
- Conditionnement** 2 kg - 10 kg
- Classification COV** Ce produit contient moins de 6 g par litre de COV  
Valeur limite UE pour ce produit : (cat. A/L) moins de 6 gr par litre (2010)

## Gestion des déchets

- Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

Toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre d'information et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais.